

## DECOFILL extérieur

( Enduit à base de ciment renforcé de résine synthétique )

### Descriptif général du produit

<b>Définition</b>	<b>Mastic à base de ciment pour remplir, lisser et coller; excellente adhérence et résistant aux intempéries pour l'intérieur et l'extérieur.</b> <b>Base:</b> ciment blanc, poudre de résine synthétique (résine acrylique) cellulose méthylique et additifs
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- excellente résistance à l'eau et aux intempéries</li><li>- pas de rétraction et perte de volume; durcit en profondeur sans fissures en couches épaisses; applicable en épaisseur de 0,4 mm à 5 cm par couche</li><li>- bonne adhérence sur tous les supports minéraux</li><li>- temps d'application 4 -5 h.; des petites irrégularités peuvent être lissées avant le durcissement total avec une éponge humide</li><li>- recouvrable après séchage superficielle avec des peintures hydrosoluble et après durcissement complet avec des peintures au solvant</li></ul>
<b>Domaines d'application</b>	DECOFILL extérieur s'utilise pour réparer, lisser et dégrossir des supports minéraux comme crépis de chaux, ciment ou plâtre, béton, béton cellulaire, tuiles etc. ainsi que pour coller les faïences et le carrelage même au sol. DECOFILL extérieur n'est pas adapté pour enduire sur verre, bois, matières synthétiques, métal et vieilles couches de peinture.
<b>Présentation de livraison</b>	<b>Consistance:</b> poudre <b>Rapport de mélange:</b> 2,3 volumes de poudre pour un volume d'eau ( p. ex. 1 kg de poudre pour 300 ml d'eau ) <b>Temps d'utilisation:</b> 4 - 5 heures
<b>Récipients</b>	Paquets de 1 kg ; Sac de 5 - 10 kg
<b>Stockage</b>	Stocker bien fermé au sec.

### Indications techniques

<b>Densité</b>	env. 1,35 g / ccm
<b>Valeur pH</b>	12 - 13
<b>Rendement</b>	env. 1,2 kg de poudre par m <sup>2</sup> pour 1 mm d'épaisseur
<b>Temps de durcissement</b>	5 heures par mm d'épaisseur ( 20°C / taux d'humidité 50% )
<b>Mise en peinture</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- recouvrable avec des produits à phase aqueuse après le durcissement superficielle (au bout de 8 heures suivant l'épaisseur)</li><li>- recouvrable avec des produits solvantés après séchage complet (au bout de 24 heures)</li></ul>
<b>Travaux ultérieurs</b>	- après séchage total (collage, perçage etc.): au bout de 24 heures

## Indications d'application et d'utilisation

<b>Méthodes d'application</b>	Avec des ustensiles de masticage (spatule, truelle, lame à enduire etc.).
<b>Traitement préalable</b>	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, huile de décoffrage etc.). Enlever toutes particules ou couches mal adhérentes sur le support. Les fonds trop lisses sont éventuellement grattés pour être rendus plus rugueux. Sur les fonds très poreux ( p.ex. béton cellulaire), appliquer d'abord une mince couche pour boucher les pores. Traiter le béton très lisse et les supports très absorbants, friables ou farineux avec un fond pénétrant incolore (RUCOPOL ou HYDROPOL).
<b>Application</b>	Remplir un récipient avec de l'eau froide et propre et y saupoudrer le DECO-FILL extérieur et bien brasser jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et sans grumeaux. Pour reboucher les trous et les fissures, utiliser une consistance plus épaisse que pour une surface entière à lisser. La pâte obtenue peut être travaillée environ 4 - 5 heures. Les petites irrégularités peuvent être lissées avant le durcissement total avec une éponge humide ou une taloche à dos mousse humidifié. Pour éviter un séchage irrégulier pendant les travaux de rénovation suivants, traiter les endroits enduits ou même la superficie entière avec un fond pénétrant incolore (RUCOPOL ou HYDROPOL). <u>Utilisation comme mastic adhésif:</u> Pour le collage de catelles, carreaux, mosaïques etc. on applique le mastic à l'aide d'une spatule dentée. Apposer les éléments et les ajuster. Adhérence parfaite après environ 24 heures.
<b>Travaux ultérieurs</b>	Collages, perçages ou couches de peintures à base de solvant exécuter seulement après séchage complet ( 1 jour ).
<b>Condition d'application</b>	Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à 5°C.
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau tout de suite après l'utilisation.

## Données de sécurité

<b>Symbole de danger</b>	Xi (irritant)
<b>Indications importantes</b>	Irritant pour la peau les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec beaucoup d'eau. Stocker hors de portée des enfants.
<b>Classification RID/ADR</b>	libre
<b>Code d'élimination</b>	17 08 02



## Aide - mémoire technique

Rupf & Cie SA

Fabrique de peintures

CH - 8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69 / [info@ruco.ch](mailto:info@ruco.ch)

Fax +41 (0)44 809 69 99 / [www.ruco.ch](http://www.ruco.ch)

---