

Fond d'adhérence et d'isolation (blanc / pour l'intérieur et l'extérieur)



Descriptif général du produit

Définition	Fond d'isolation à excellente adhérence avec un bon effet de solidification et d'apprêtage en profondeur; à base de solvants (contenant des aromates), Base adhésive idéale pour des couches consécutives de dispersions ou d'émaux synthétiques. Liant: résine acrylique / résine vinylique (non saponifiable) Pigments: dioxyde de titane + matériaux de charge lamellaires Solvants de base: aromates, acétates, éther de glycol
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- excellente adhésion sur des vieilles couches et sur des supports difficiles- empêche le percement des taches de nicotine, de suie, de goudron, de rouille et de matières de tannin- isole les taches d'eau et les plafonds noir de suie- bon effet d'apprêtage solidifiant sur des fonds sablonneux, poreux et fortement absorbants; égalise l'absorption du support- prévient la formation de taches et les effets d'éclaircissement sur les couches ultérieures en couleur- recouvrable avec des peintures de dispersion et des émaux synthétiques (également des mats à plafond et des peintures de façades RUCOFLEX)
Domaines d'application	Comme couche primaire bien isolante pour des plafonds et murs tâchés et enfumés, comme pour des fonds sableux ou à absorption très inégale en intérieur comme en extérieur. Fonds: Béton, particules abrasées, gypse, grès à gros grains, crépi, bois (intérieur), vieilles couches de peinture (peintures à la chaux et minérales, restes de blancfixe) etc.
Présentation de livraison	Couleur: blanc Degré de brillance: mat Consistance: prêt à l'emploi, légèrement thixotropique
Récipients	Récipient usage unique; 1 - 5 - 10 - 20 kg
Stockage	Dans le récipient d'origine hermétiquement fermé, jusqu'à 1 an.

Indications techniques

Poids spécifique	1.25 g / ccm
Extrait sec	53.5 %
Séchage	<u>Sec au toucher</u> après env. 20 min. <u>Recouvrable</u> après 30 - 60 min.
Rendement	7 - 10 m ² / kg (suivant la structure et la capacité d'absorption du support)

Indications d'application et d'utilisation

Méthodes d'application	Au pinceau, au rouleau, en pulvérisation
Traitement préalable / application	Le fond doit être propre, sec et suffisamment solidifié. Les plafonds et les murs tachés, couverts de suie et dépôts de fumée, comme les fonds difficiles à capacité d'absorption ou à composition fort différenciées doivent être traités sur toute leur surface. Un traitement local suffit sur des taches isolées. Dans les cas difficiles, une deuxième application peut être nécessaire. Indication importante ! Pour des couches isolantes à faible odeur à l'intérieur il est recommandé d'utiliser le fond d'isolation blanc à faible odeur RUCO ou le fond isolant hydrosoluble ISOLATOR.
Dilution	Diluant nitro/universel V-13, aromates (xylène, toluène ou solvant naphta) - pour <u>pinceau et rouleau</u> : jusqu'à max. 5% - pour <u>pulvérisation</u> : jusqu'à 10%
Système de recouvrement	<u>Peintures de finition (sur le fond d'adhérence et d'isolation RUCO):</u> Avec toutes les peintures usuelles de dispersion, crépis, peintures à la colle et peintures aux solvants (comme avec le mat à plafond RUCOTHIX et les peintures pour façades "Pliolite", émaux synthétiques etc.).
Conditions d'application	Au cours du temps de séchage et de mise en œuvre la température ne doit pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative d'air pas supérieure à 80%.
Mise en teinte	Colorants universels PINTASOL, pâtes de nuance RUCOTINT (max. 5%).
Elimination des couches	Diluant universel/nitro, Décapant Forte RUCO (exempt de DMC)
Nettoyage des outils	Diluant universel/nitro V-13, détergent nitrocellulosique R-40

Données de sécurité

Classification (GHS)	Mention d'avertissement: Danger (voir étiquette ou fiche de sécurité)	
Classification RID/ADR	libre	
Code d'élimination	08 01 11	
Decopaint	Ah 750 g/L	COV max. 700 g/L