



Hydro **k** consolidant

Consolidant minéral, pierre naturelle, béton, ciment

Description

- Consolidant minéral alcalin renforçant la structure minérale du support consolidant la zone traitée
- Durcit et renforce les maçonneries poreuses (jusqu'à 1cm de profondeur)
- Convertit les sels hygroscopiques et hydrofuge la surface traitée
- N'altère pas les propriétés de « respiration » des murs, ni son aspect
- Durcit les sols en béton en réduisant les poussières en renforçant la structure minérale

Domaines d'application

- Pierres naturelles, monuments, murs en béton, jointements, briques, tuiles en terre cuites

Mode D'emploi

- A l'aide d'une brosse métallique, retirer les sels apparents et éléments friables ou non homogène à la maçonnerie
- Appliquer le produit sans dilution sur la zone à traiter
- Laisser agir entre 2h et 12h
- Rinçage à l'eau pour neutraliser la réaction

Limites d'utilisation

- Action corrosive sur les supports autres que le béton (rinçage à l'eau en cas de contact)

Précautions d'usage

- Produit classé irritant
- Porter des gants pour les peaux sensibles et un masque pour protéger les yeux
- Faire un essai au préalable
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau

Caractéristiques

- | | |
|--------------------------|--|
| Consommation | ▪ 0,3 à 1l/m ² (répéter l'opération après 24h si nécessaire jusqu'à saturation du support) |
| Aspect | ▪ blanchâtre |
| Densité | ▪ 1,25 +/- 0,05 |
| pH | ▪ > à 11 |
| T° d'utilisation | ▪ Entre 5°C et 35°C |
| propriétés | <ul style="list-style-type: none">▪ Produit prêt à l'emploi▪ Ne dégage pas de vapeur, n'altère pas l'aspect du béton▪ Peut être utilisé à titre préventif▪ Ininflammable, pas de solvants |
| Conditionnement | ▪ Emballage plastique de 5l et 25l |
| Durée de stockage | ▪ 1 an dans l'emballage d'origine fermé, à une t° entre 5 et 25°C |

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 02-13

GROUPE  sprl

marketing@kandco.be
www.groupek.eu

Rue Buisson aux Loups, 5
B-1400 Nivelles

T : 0032 (0) 67/49 31 34
F : 0032 (0) 67/84 28 80