

RUCOPOL Fond pénétrant incolore (imprégnant, égalisant et solidifiant / à base de solvant)

Descriptif général du produit

Définition	Fond pénétrant incolore à base de solvant pour la protection contre l'humidité de tous les supports minéraux à l'extérieur. En outre très bon effet de solidification et d'égalisation. Liant de base: résine acrylique pure (non saponifiable) Produit de dilution: White-spirit, succédané d'essence de térébenthine
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- a pour effet d'empêcher l'humidité de détremper les supports minéraux- solidifie les façades et les maçonneries sablonneuses et abîmées par les intempéries, comme les restes de peinture à chaux, minérales ou à la colle- améliore la protection contre l'humidité traversante des matériaux minéraux de construction en extérieur (meilleure isolation thermique); prévient le risque d'efflorescence et prolonge l'adhérence des couches ultérieures- lors de la pose d'une quantité très abondante, on obtient une bonne isolation des taches de nicotine, suie, matières tannantes, goudron et d'eau- égalise les supports fortement ou inégalement absorbants; prévient le risque de retrait du liant des couches ultérieures (donne ainsi un séchage sans nuages ni taches)- recouvrable avec toutes les dispersions, crépis et peintures à la colle
Domaines d'application	Comme impression et fond adhérent et solidifiant pour tous les supports minéraux à l'intérieur et l'extérieur. Comme couche de fond pour des revêtements avec RUCOSOL 2IP Peinture pour sols hydrosoluble à l'extérieur (spécialement pour balcons, terrasses, escaliers etc.). Supports: béton, gypse, brique silicocalcaire, crépi, Eternit, vieilles couches de peintures à la chaux et minérales, restes de peinture à la colle
Présentation de livraison	Teintes: incolore Consistance: prêt à l'emploi
Récipients	Emballage en fer blanc: 375 ml - 750 ml - 5 - 25 kg - baril à 170 kg
Stockage	Jusqu'à un an dans le récipient d'origine fermé.

Indications techniques

Poids spécifique	~0,85 g / ml
Extrait sec	~13%
Séchage	<u>Sec au toucher</u> après env. 30 min. <u>Recouvrable</u> après 2 - 3 heures
Rendement	6 - 10 m ² / kg (suivant la capacité d'absorption du support)

Indications d'application et d'utilisation

Méthodes d'application	Au pinceau, brosse ou rouleau.
Traitement préalable	Le fond doit être propre, sec et suffisamment solidifié. La quantité apposée doit être adaptée à la capacité d'absorption resp. à la porosité du fond: - sur des supports faiblement absorbants, une formation de film en surface peut être empêchée par dilution jusqu'à max. 40% (aucun film brillant de peinture ne doit être présent sur les surfaces) - traiter éventuellement deux fois les supports très absorbants
Dilution	Succédané d'essence de térébenthine ordinaire
Miscibilité	Compatible avec la peinture pour façades RUCOFLEX (contenant des solvants) et le fond d'adhérence et d'isolation blanc RUCO
Conditions d'application	Au cours du temps de séchage et de mise en œuvre la température ne doit pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative d'air pas supérieure à 80%.
Système de recouvrement	Fond pénétrants (variantes): RUCOPOL Fond pénétrant incolore (au solvant) Peintures de finition (sur le fond pénétrant incolore RUCOPOL): Avec toutes les peintures usuelles de dispersion, peintures au silicone, crépis, peintures à la colle, mats à plafond etc. RUCOSOL 2IP Peintures pour sols (à l'extérieur une couche de fond avec RUCOPOL Fond pénétrant est nécessaire)
Nettoyage des outils	Succédané d'essence de térébenthine V-11, diluant universel ou nitrocellulosique V-13, détergent nitrocellulosique R-40

Données de sécurité

Classification (GHS)	Mention d'avertissement: Danger (voir étiquette ou fiche de sécurité)	
Point d'inflammation	> 40°C	
Classification RID/ADR	3 III	
Code d'élimination	08 01 11	
Teneur COV	85,2 %	
2004/42/CE / All:	Ah 750 g/L	COV max. 740 g/L