

Ipéfilmacryl mat CH



Réf. 16155967

NATURE DU PRODUIT

Classification Famille I – Classe 7b 2
AFNOR NF-P 36005

Destination Peinture de finition mate des systèmes d'imperméabilité Ipétex SC Extérieur.

Propriétés Bon pouvoir couvrant et garnissant – Insaponifiable
Très grande résistance aux salissures
Excellente tenue dans le temps – Aspect mat

Existe en version dopée en anti-mousse et algicide sous la dénomination Ipéfilmacryl mat CH +

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film	Mat	Liant	Copolymère acrylique réticulable
Densité	1,48	Extrait sec (Poids) %	63 %
Rendement	180-250ml/m ² par couche Soit 270 à 370g/m ² /couche	Conditionnement	20 kg
Champ d'application	Supports conformes au DTU 42-1 Anciens revêtements organiques après étude préalable	Séchage	Recouvrable après 12 heures minimum
Conservation	1 an au frais à l'abri du gel.	Teintes	Teintes du nuancier 2IP et teintes RAL
		Teneur en COV	39 g/l Selon Directive 2004/42CE Catégorie Ac Max. 40 g/L

MISE EN ŒUVRE

Dilution	Eau
Matériel d'application	Pinceau, Brosse, rouleau, pistolet airless.
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après emploi.
Préparation des fonds	Conformément aux règles de l'art et aux DTU 59-1 et 42-1.

SYSTÈME D'APPLICATION

Supports	Anciennes peintures adhérentes
Impression	1 couche Ipéprim ou Fond d'Adhérence et d'Isolation
Couche intermédiaire	1 ou 2 couches Ipétex SC + marouflage Tissu T10
Finition	1 couche Ipéfilmacryl mat CH

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Consulter la fiche de données de sécurité.

Version (mars 2017)

Isolation Thermique – Imperméabilité – Peinture Bâtiment – Peinture Industrie