

decofill instant Enduit Multi-Usages

Enduit acrylique en phase aqueuse et très fin pour l'extérieur et l'intérieur.
Haute résistance à l'humidité.

Domaine d'utilisation:	Le <i>decofill instant</i> de decotric s'utilise pour reboucher des trous et fissures et pour lisser tous supports minéraux (plaques de plâtre, brique, béton, ciment, etc.) ainsi que des supports bloqués (RPE, peintures, carrelage, polystyrène, panneaux agglomérés, enduits décoratifs, etc.). Il s'applique en épaisseur de 0 à 5 mm par couche, est facile à poncer, sèche sans retrait ou fissures et peut être teinté dans la masse.	
Données techniques:	Matières premières:	dispersion styrol-acrylique, charges, additifs, eau
	Densité:	1,8 g/cm ³
	PH:	8 – 9
	Mise en peinture/ Temps de séchage:	sur supports absorbants 2 heures par mm d'épaisseur, sur supports non absorbants 3 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C
	Consommation:	env. 1,7 kg par m ² et mm d'épaisseur
	Marquage émissions dans l'air intérieur:	C
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le <i>Décol' Papiers Peints</i> de decotric. Reboucher les trous et fissures profondes à l'intérieur avec les enduits <i>decomur intérieur</i> ou <i>decofill intérieur</i> et à l'extérieur avec les enduits <i>decoplast V30</i> ou <i>decomur Façades</i> de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le <i>Durcisseur de fonds LF</i> (sans solvants) de decotric. Nettoyer les supports bloqués avec la <i>Lessive Professionnelle</i> de decotric.	
Mode d'emploi:	Appliquer le <i>decofill instant</i> de decotric jusqu'à 5 mm d'épaisseur par couche avec un couteau à enduire ou plateau. Lisser les irrégularités d'enduit frais avec une éponge humide ou, pour les larges surfaces, avec une taloche à dos mousse humidifiée. Sinon, attendre le séchage avant ponçage. Attendre le séchage complet de la surface enduite avant la pose de papiers peints ou peintures. Le traitement de la surface enduite avec un durcisseur de fonds n'est pas obligatoire. Ne pas appliquer sur bois, matières synthétiques, métaux ou verre. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.	
Délai de stockage:	Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.	
Article n°:	133	
Conditionnements:	Tube de 400 g Pot de 1 kg Seaux de 4 kg, de 8 kg et de 14 kg	