

## NATURE DU PRODUIT

**Classification** Famille I – Classe 7b 2  
**Afnor NF-T 36005**

**Destination** Impression opacifiante en phase aqueuse, adaptée aux finitions minérales, silicates, siloxanes et acryliques.  
Extérieur - intérieur

**Propriétés** Régulatrice d'absorption et opacifiante,  
Microporeuse et régulatrice d'humidité,  
Excellente adhérence sur supports minéraux ou peints,  
Résistance aux atmosphères polluées,  
Séchage rapide.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Blanc, mat	<b>Liant</b>	Copolymère acrylique
<b>Densité</b>	Env. 1,70	<b>Extrait sec (Poids) %</b>	75 %
<b>Rendement</b>	250-300g/m <sup>2</sup> selon support	<b>Conditionnement</b>	18 kg
<b>Champ d'application</b>	Tous supports minéraux et anciennes peintures adhérentes	<b>Séchage</b>	Recouvrable après 12 heures à 20°C et max. 65% d'humidité relative
<b>Conservation</b>	1 an au sec à l'abri du gel en emballage d'origine	<b>Teintes</b>	Blanc et teintes du nuancier 2IP
		<b>Teneur en COV</b>	Valeur limite UE (cat.A/h) : 30g/L(2010) Ce produit contient max. 30g/L COV

## MISE EN ŒUVRE

<b>Dilution</b>	Eau (10% en général) : proportion maximum 2 :1 pour l'égalisation de Fonds minéraux ou silicates.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau.
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau, immédiatement après emploi.
<b>Préparation des fonds</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1, 59.2, 42.1

## SYSTÈME D'APPLICATION

<b>Supports</b>	Crépis minéraux / silicates, maçonnerie, anciennes peintures, panneaux isolants
<b>Impression</b>	1 couche <b>Ipéfix Grund</b> (dilué avec 10% d'eau en général)
<b>Finition</b>	1 couche Finition acrylique ou d'imperméabilité

## **CONSEILS DE SÉCURITÉ**

Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/brouillards/aérosols.  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
Éviter de manger, boire et fumer en manipulant ce produit.  
En cas de contact avec les yeux ou la peau : rincer abondamment à l'eau.  
Éviter le rejet dans l'environnement.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ** : Consulter la fiche de données de sécurité.