

NATURE DU PRODUIT

Classification Famille I – Classe 7b 2
Afnor NF-T 36005

Destination Finition monocouche intérieure à haute résistance mécanique et à aspect mat profond. Applicable sur tous supports minéraux, les enduits plâtre, le béton/fibrociment, le papier in grain, le papier peint ainsi que le papier peint vinyl structuré, les plaques de plâtre.

Propriétés Excellentes propriétés d'application,
Excellent pouvoir couvrant,
Rénovation partielle optimale,
Haute résistance aux chocs,
Microporeux,
Sans risque pour l'hygiène de l'air intérieur,
Émissions minimisées,
Sans solvants et sans plastifiants,
Résistance à l'abrasion humide : classe 2.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film	Blanc, mat profond	Liant	Dispersion acrylique
Densité	Env. 1,48	Extrait sec (Poids) %	52,1 %
Rendement	125ml/m ² selon support	Conditionnement	5L et 12,5L
Champ d'application	Les supports intérieurs sains, secs et légèrement absorbants ne nécessitent pas de sous-couche au préalable. Les supports non stables doivent être éliminés intégralement.	Séchage	Recouvrable après 4 heures à 20°C et max. 65% d'humidité relative
Application	Adapter la consistance pour la projection : Projection airless : angle d'application 50°, buses 0,018-0,026", pression 150-180 bars Projection haute pression : Buse 2mm, pression 3 bars	Teintes	Blanc
		Conservation	1 an au sec, au frais, à l'abri du gel en emballage d'origine
		Teneur en COV	Valeur limite UE (cat.A/h) : 30g/L(2010). Ce produit contient <1g/L COV.

MISE EN ŒUVRE

Dilution	Eau (max. 10%) en fonction du support.
Matériel d'application	Brosse, rouleau ou projection.
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après emploi.
Préparation des fonds	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/brouillards/aérosols.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant quelques minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ne pas manger, boire et ou fumer en manipulant ce produit. Éviter le rejet dans l'environnement.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Consulter la fiche de données de sécurité.