

# IPÉSILOXANE



2IP 2B rue du Thal BP20066 F 67211 OBERNAI Cedex Tél. : 03.88.18.36.95 Fax : 03.88.19.08.59 www.2ipfrance.com info@2ipfrance.com

## NATURE DU PRODUIT

### Classification Afnor NF-T 36005

Famille I – Classe 10c / 7b 2

### Destination

Peinture de façade de qualité supérieure pour une excellente protection de la façade avec une stabilité optimale de la couleur. Est applicable sur supports minéraux et anciennes peintures dispersions saines. Très large spectre de coloration. Appropriée pour les teintes à indice de luminance < à 20 pour éviter un trop important réchauffement de la façade exposée au soleil.

### Propriétés

- Garnissante,
- Hautement hydrophobe : perméabilité à l'eau (valeur w) <0,1 [kg/(m<sup>2</sup>.h<sup>0,5</sup>)] (faible),
- Hautement perméable à la vapeur d'eau : perméabilité à la vapeur d'eau (valeur sd) <0,14m (élevé) V1,
- Stabilité optimale au farinage,
- Excellente stabilité de la teinte en raison de l'excellent liant des pigments,
- Est également idéale pour des teintes de luminance <20,
- Degré de brillant : mat G<sub>3</sub>.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat minéral	<b>Liant</b>	Emulsion de résines siloxanes et acryliques
<b>Densité</b>	Env. 1,60	<b>Extrait sec (Poids) %</b>	67,7 %
<b>Rendement</b>	170 ml/m <sup>2</sup> par couche sur support lisse.	<b>Conditionnement</b>	12,5 Litres
<b>Champ d'application</b>	Maçonnerie, briques de parement, enduits de liants hydrauliques.	<b>Séchage</b>	Recouvrable après 4-6 heures à 20°C et max. 65% d'humidité relative. Complètement sec après 5 jours.
<b>Conservation</b>	1 an au sec à l'abri du gel en emballage d'origine	<b>Teintes</b>	Blanc et teintes en machine
		<b>Teneur en COV</b>	Valeur limite UE (cat.A/h) : 40g/L(2010) Ce produit contient max. 40g/L COV

## MISE EN ŒUVRE

<b>Dilution</b>	Avec maximum 10% d'eau
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau, pistolet
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau, immédiatement après emploi.
<b>Préparation des fonds</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1

## SYSTÈME D'APPLICATION

<b>Supports</b>	RPE, ITE, anciennes peintures dispersions saines et propres <b>Supports minéraux bruts préparés</b>
<b>Impression</b>	1 couche <b>Ipéfix O</b> ou <b>Ipéfix Grund</b> sur support déjà peints
<b>Finition</b>	1 à 2 couches finition <b>Ipésiloxane</b> (classement D2 ou D3)

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter de manger, boire et fumer en manipulant ce produit.

En cas de contact avec les yeux ou la peau : rincer abondamment à l'eau.

Éviter le rejet dans l'environnement.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ** : Consulter la fiche de données de sécurité.