



Protekt graffiti 24

Protection filmogène sacrificielle contre les tags

Description

- Résine acrylique mono composant
- Empêche la pénétration des graffiti sur la plupart des supports et permet un nettoyage ultérieur plus facile et plus rapide. (très bonne résistance à l'abrasion)
- Produit filmogène qui pénètre dans les pores du support, réduisant ainsi fortement sa porosité
- Traitement efficace contre la pénétration de tags dans les murs et fortement conseillé comme fixateur sur fond poreux farinant après l'application d'une peinture, d'un revêtement minéral
- Retarde le salissement provoqué par la pollution atmosphérique (ne jaunit pas) ANTI-UV
- Peut-être lasuré pour rendre un aspect uniforme au support et réduit l'apparition des spectres restant

Domaines d'application

- Béton, brique, tuile, pierre naturelle, céramique, carreaux,...

Mode D'emploi

- Nettoyer et dégraisser la surface si nécessaire à l'aide du nettoyant **k** hyper dégraissant
- Appliquer sur un support ni trop humide, ni trop sec
- Appliquer par pulvérisation, brosse ou rouleau de peinture
- Appliquer une 1^{ière} couche. Lorsque celle-ci est sèche au touché, appliquer une 2^{ième}, voir une 3^{ième} couche si nécessaire pour obtenir une couverture totale du support (satiné à partir de deux couches)
- Commencer par le bas du mur en appliquant le produit généreusement et en remontant progressivement sur la partie qui n'est pas encore traitée

Limites d'utilisation

- Ne pas diluer
- Toujours procéder à un test préalable
- Eviter la pluie pendant 2 à 3 h après l'application
- Protéger les vitres

Précautions d'usage

- Produit classé non dangereux
- Porter des gants pour les peaux sensibles et un masque pour protéger les yeux
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau
- Produit non inflammable
- En cas d'éclaboussures, rincer à l'eau

Caractéristiques

Consommation	▪ 0,4 à 0,6l/m ² en couche croisée frais sur frais ou frais sur ancien. Produit prêt à l'emploi
Aspect	▪ Incolore mat en 1 ^{ière} couche. Léger satiné en 2 ^{ième} couche après séchage. Après application, aspect filmogène. Disponible en mat
Densité	▪ 1 +/- 0,05
pH	▪ Neutre
T° d'application	▪ Application par température supérieure à 10°C
propriété	▪ Ne dégage pas de vapeur, anti-UV. Peut être teinté en machine (nous consulter)
couleur standard	▪ Incolore, noir, gris béton, gris foncé, anthracite (peut être teinté par machine)
temps de séchage	▪ +/- 24h
Conditionnement	▪ Emballage plastique de 5l et 15l
Durée de stockage	▪ 1 an dans l'emballage d'origine fermé à l'abri du gel
Nettoyage des outils	▪ Eau savonnée

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 01-17

GROUPE  sprl

marketing.groupek@gmail.com
www.groupek.eu

Rue Buisson aux Loups, 5
B-1400 Nivelles

T : 0032 (0) 67/49 31 34
F : 0032 (0) 67/84 28 80