

► FICHE TECHNIQUE

SAN 85 Sous enduit d'assainissement

Le sous enduit SAN 85 VILLERIT se caractérise par sa facilité d'utilisation, sa forte porosité et sa résistance aux sels.

Le sous enduit SAN 85 VILLERIT s'applique généralement en 1 couche.

► INFORMATIONS TECHNIQUES

Normes	P II d'après DIN 18550
Aspect	Feutré
Granulométrie	1,2mm
Consommation	16kg pour 15mm d'épaisseur
Mélange	Env. 8 litres d'eau par sac selon consistance souhaitée
Conditionnement	Sac papier de 20kg - 48 sacs par palette Euro
Couleur de l'enduit	Blanc
Application	Machine à projeter ou manuellement
Température d'application	Minimum +5°C
Temps de séchage	1 jour de séchage minimum par mm avant recouvrement
Stockage	Au sec, à l'abri de l'humidité, sur palette
Conservation	12 mois maximum

* Les informations sont indicatives, elles varient selon le support et la mise en œuvre

SAN 85 Sous enduit d'assainissement

Caractéristiques du sous enduit d'assainissement SAN 85 :

VILLERIT SAN 85 est classé P II selon DIN 18550. Se compose de liants selon les normes DIN EN 197-1 et DIN EN 459-1, d'agrégats de sable appropriés, d'additifs et de charges minérales légères.

Destination du sous enduit d'assainissement VILLERIT SAN 85 :

VILLERIT SAN 85 est un sous enduit et un enduit de finition pour surfaces intérieures (par exemple : cave) et façades extérieures à partir du socle.

Supports :

- Béton cellulaire
- Brique
- etc...

Le support doit être absorbant, sec et exempt de poussières et parties non adhérentes conformément aux règlements du VOB (Teil C, DIN 18350, DIN EN 13914, DIN V 18550).

Les supports lisses et non absorbants seront recouverts avec VILLERIT Vorspritzmörtel San.

Mise en œuvre :

VILLERIT SAN 85 est appliqué en règle générale en 1 couche. Sur support très humide et riche en nitrates et chlorites VILLERIT SAN 85 est appliqué en 2 passes.

1^{ère} passe: (minimum 10mm d'épaisseur) appliquée au Gratton à dents courtes.

Laisser tirer 1 jour, puis appliquer la 2^{ème} passe: (10 à 15mm) s'applique à la machine à projeter ou manuellement.

VILLERIT SAN 85 s'applique avec un minimum d'épaisseur de 2cm et un maximum de 4cm.

Une application mouillé/mouillé est nécessaire pour supports fortement absorbants ainsi que pour les finitions feutrées.

On travaillera également en 2 couches sur supports inégaux (exemple grandes fissures), la 1^{ère} couche étant dressée sans lissage de façon à favoriser l'accrochage de la finition ultérieure.

Finition :

VILLERIT SAN 85 est utilisable en finition avec aspect modelé, feutré ou à l'éponge.

Pour les finitions feutrées, VILLERIT SAN 85 est appliqué à niveau et recouvert le lendemain à l'épaisseur du grain et feutré.

Les finitions de la gamme VILLERIT :

VILLERIT Scheibmörtel SM18, VILLERIT Stockputz, VILLERIT Rauhputz, VILLERIT Rustikalputz. Pour une finition peinture nous conseillons VILLERIT Calsano CaloSil.

Observations particulières :

VILLERIT SAN 85 ne s'applique pas à moins de +5°C. Par temps chaud et sec humidifier VILLERIT SAN 85 après le début de la prise. Ne pas effectuer cette opération en plein soleil.

Par temps humide en locaux non ventilés des différences de séchage peuvent apparaître.

On veillera, par conséquent, aux conditions de séchage. Pour éviter la fissuration dans les pièces intérieures, ne pas trop chauffer rapidement.

L'enduit frais sera protégé des influences climatiques par tout type de protection.

Les jonctions avec les éléments de bâtiments avec des coefficients de dilatation différents sont à ponter avec des profilés de jonction comme par exemple le compribande.

Consommation :

Env. 16kg/m² pour une épaisseur de 15mm

Rendement :

Par kg	Par sac	Par tonne
0,06m ²	1,87m ²	62,5m ²

Les valeurs sont standards et peuvent varier en fonction du support et de la mise en œuvre.

Stockage et conditionnement :

Au sec, à l'abri de l'humidité sur palette pendant 12 mois maximum.

Conseils de sécurité :

Le mortier colle minéral a une réaction alcaline,

- Irrite les yeux et la peau
- Maintenir hors de portée des enfants
- En cas de contact avec les yeux / la peau, rincer abondamment à l'eau et consulter
- Porter des gants et lunettes de protection

Contrôle de Qualité :

Inspection initiale selon DIN EN 998-1, et contrôle continu dans nos usines.

Toutes les données de cette notice reposent sur notre expérience, nos tests et nos essais. Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la façon dont nos produits sont utilisés. Il convient de respecter scrupuleusement les normes en vigueur ainsi que les normes propres au bâtiment. Cette notice annule et remplace les éditions précédentes. Sous réserve de modifications éventuelles. Données actuelles consultables sur notre site internet. En cas de litige, seules sont valables nos conditions générales de vente.

© Déc. 08 villerit-Putzsysteme GmbH, Unterer Dammweg 24-26, 78050 VS-Villingen, Tél. : 0049 7721/9821-0, Fax : 0049 7721/982150.

Les informations ci-dessus ont été établies selon les toutes dernières connaissances techniques. Du fait que l'application et le traitement ne sont pas de notre domaine d'influence, il est impossible d'en dériver quelque obligation juridique. De par cette édition, les informations de produit ultérieures perdent leur validité.