


RUCOLINOL Peinture à l'huile

Les peint. produites à partir de matières premières naturelles renouvelables.



Du champ de chardon (huile de carthame) et du champ de lin (huile de lin) au travers du oulin à huile p. obtenir l'huile de carthame et l'huile de lin la base du RUCOLINOL.



Peint. à l'huile écologique, à jaunissement presque inexistant à base d'huile de Saflor pour des revêtements durables de boiserie ext. qui ne tient pas les dimensions (prédestiné p. des surfaces en bois anciennes, dégradées et fissurées).

- Devient élastique lors d'influence d'humidité (en conséquence du gonflement d'eau de couches de peinture à l'huile)
- Bonne élasticité de longue durée grâce à la haute teneur en standolie; pratiquement pas de fragilisation et danger d'écaillage sur du bois qui ne tient pas les dimensions
- Bon pouvoir de diffusion (l'humidité excédentaire peut s'échapper)
- Bonne stabilité de la couleur et à la lumière des colorées (grâce à l'addition d'agents de protection solaire)
- Bonnes propriétés de séchage; application facile
- Peut être utilisé comme peinture de fond, intermédiaire et de finition
- Miscible en tout rapport avec toutes les peintures synth. RUCO (RUCOLAC, SATINA, RUCOLAN)



RUCO
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 99
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch

RUCOLINOL peinture à l'huile

Utilisation	Peinture à l'huile à utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur pour tous les bois. Spécialement pour du bois extérieur ancien, dégradé, aussi fissuré qui ne tient pas les dimensions (coffrages en bois, charpente, pergolas, sous-toits, colombages, bardeaux, clôtures etc.) Base: dérivé d'huile de Saflor, standolie, alkyde longue en huile		
Présentation de livrais.	Teintes:	blanc + coloré (selon RAL, NCS, RUCOTREND 720 etc.)	
	Degré de brillant:	semi-brillant	
	Consistance:	prêt à l'emploi	
Récipients	Récipients métalliques; 1 - 5 - 20 kg	Base TR: 0,89 - 4,45 - 17,8 kg	
Stockage	Dans des récipients originaux jusqu'à un an		

Spécifications techniques

Poids spécifique	1,15 - 1,35 g/ccm	corps solide: 86 - 91%
Séchage	Sec hors poussière après 6 - 8 heures; sec au toucher après 2 - 3 jours	
Rendement	6 - 8 m ² par kg	

Indications d'application et d'utilisation

Application	Au pinceau, rouleau ou pistolet (surtout à chaud)
Traitement préalable	Le support doit être propre et sec. L'humidité du bois ne doit pas dépasser les 15 %. Eliminer complètement les vieilles couches de peinture d'une mauvaise adhérence. Poncer jusqu'à la substance saine du bois dégradé et appliquer une première couche d'imprégnation à l'huile incolore RUCOLINOL.
Dilution	Succédané d'essence de térébenthine, térébenthine pure
Teintage	Pâtes à mélanger RUCOMIX / RUCOTINT (jusqu'à env. 3%)
Système de recouvrem.	Bois extérieur (neuf, non peint, décapé, poncé): Couche de fond: RUCOLINOL imprégnation à l'huile ou avec peinture à l'huile RUCOLINOL diluée avec imprégnation à l'huile RUCOLINOL (selon le support jusqu'à 50%) Couche intermédiaire: avec RUCOLINOL (dilué jusqu'à env. 10% avec de la térébenthine) Couche de finition: avec RUCOLINOL (dilué avec de la térébenthine) Vieilles couches à base d'huile et de résine synth.: poncer resp. nettoyer avec l'ammoniaque 1 - 2 couches de peinture à l'huile RUCOLINOL (dilué avec max. 5% de térébenthine)

Données de sécurité

Classification	aucun	COV: 11-12%	RID/ADR: libre	Code d'éliminat.: 08 01 11
Directives Decopaint	Ad 300 g/l	COV max. 240 g/l		



RUCO
VERNIS ET COULEURS