

IPÉSOL TRANSPARENT



NATURE DU PRODUIT

Classification Afnor NF-T 36005	Famille I – Classe 6a
Destination	Finition transparente mono composante des systèmes d'étanchéité liquide sans Ipésol
Propriétés	Améliore la résistance à la salissure Utilisé en association avec les paillettes décoratives

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film	Pâte semi-fluide		
Densité	1,13 ($\pm 0,05$)	Liant	Polyuréthane
Conditionnement	5 kg	Extrait sec	70 % (± 2)
		Viscosité	1800 cps
Champ d'application	Finitions des systèmes Ipésol	Séchage	24 heures Circulable après 72 heures
Conservation	6 mois en emballage non ouvert. Stocker retourné, à l'abri de la chaleur	Teinte	Transparent

MISE EN ŒUVRE

Dilution	Prêt à l'emploi
Matériel d'application	Brosse ou rouleau. Mélanger le produit avant application.
Nettoyage des outils	Immédiatement avec Ipésol Diluant
Consommation	0,3kg/m ²

HYGIÈNE, SANTÉ, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ : Consulter la fiche de données de sécurité

Facilement inflammable.
Point éclair : > 21°C

- SYSTÈME IPESOL FILM (Système d'Étanchéité Liquide directement circulable aux piétons)
ETN QUALICONSULT – Rapport N°50712017004 du 13/07/2017 valable jusqu'au 09/07/2020